

Topcover is een thermische isolatieplaat met hoge densiteit waarbij de kern bestaat uit polyisocyanuraatschuim (PIR). De plaat is langs beide zijden bekleed met een mineraal gecoat glasvlies.

## Toepassingen

Thermische isolatie voor platte daken

## Product

Eigenschap	Waarde	Eenheid	Tolerantie	Norm
<b>Afmetingen en toleranties</b>				
Lengte	2440 (dikte 10 mm)	mm		
	1200 (dikte 15 mm)			
Breedte	1205 (dikte 10 mm)	mm		
	600 (dikte 15 mm)			
Dikte	10 - 15	mm	T2	EN 823
Densiteit (volumegewicht in de kern)	± 75	kg/m <sup>3</sup>		

## Uitzicht

Bekleding	Mineraal gecoat glasvlies langs beide zijden
Randafwerking	Rechte boorden

## Hoofdkenmerken

Eigenschap	Norm	EN code	Waarde	Eenheid
<b>Warmtegeleidingscoëfficiënt (gedeclareerde waarde)</b>				
Alle diktes	EN 13165	$\lambda_D$	0.034	W/m.K
<b>Mechanisch gedrag</b>				
Druksterkte bij 10% vervorming	EN 826	CS(10/Y)500	≥ 500	kPa
Treksterkte loodrecht op oppervlaktes	EN 1607	TR80	≥80	kPa
<b>Brandgedrag</b>				
Reactie bij brand (product)	EN 13501-1	Euroclass	E	

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificiert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker.

### Recticel Insulation

Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, België

[www.recticelinsulation.com](http://www.recticelinsulation.com)

FEEL  
GOOD  
INSIDE

**RECTICEL**  
insulation

**Hygrometrische eigenschappen**Dampdiffusieweerstandsgetal EN ISO 10456  $\mu$  50-100**Isolatie waardes**

Dikte (mm)	$\lambda_D$ -waarde (W/m.K)	$R_D$ -waarde (m <sup>2</sup> .K/W)
10	0.034	0.25
15	0.034	0.40

**Standaarden en certificaten****Standaarden**

Productnormering	EN 13165:2012 + A2:2016
Productie	ISO 9001:2015
Milieu management	ISO 14001:2015

**Overig / Diversen****Productielocatie**

Wevelgem Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgium

**Behandeling/onderhoud** Droge opslagplaats, en beschermd tegen direct zonlicht

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificiert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker.

**Recticel Insulation**

Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, België

[www.recticelinsulation.com](http://www.recticelinsulation.com)FEEL  
GOOD  
INSIDE**RECTICEL**  
*insulation*