

Eurothane® Silver A

Eurothane® Silver A on vormilt kiilukujuline soojustusplaat katusekalde moodustamiseks soojustatud lamekatustel. Soojustusplaati võib kasutada koos mehaaniliselt kinnitatavate veekindlate lahendustega.

Kasutusvõimalus(ed)

Vormilt kiilukujuline soojustusplaat soojustusega lamekatustel katusekalde moodustamiseks. Soojustusplaati võib kasutada koos mehaaniliselt kinnitatavate veekindlate lahendustega.

Toode

Kirjeldus	Kaldenurk	Väärtus	Ühik	Tolerants	Standard
Mõõtmed					
Pikkus		1200	mm		
Laius		1200	mm		
Paksus (laos standardne)	1/60	20/40 – 100/120	mm	T2	EN 823
	1/80	30/45 – 105/120	mm		
	1/120	30/40 – 110/120	mm		
Tihedus (sisu erikaal)		± 30	kg/m ³		
Välimus					
Pinnakate		Gaasitihe mitmekihiline foolium			
Ääreviimistlus (sulund)		Sirge servaga			

Põhiomadused

Kirjeldus	Standard	EN-kood	Väärtus	Ühik
Soojusjuhtivus (teatatud väärtus)				
Kõik paksused	EN 13165	λ_D	0.022	W/m.K
Põlemisomadused				
Põlengus käitumine (toode eraldi)	EN 13501-1	Euroklass	F	
Niiskustehnilised omadused				
Veeauru läbilaskvuse koefitsient (tabeli väärtus)	EN ISO 10456	μ	50-100	

Oleme kandnud hoolt selle eest, et dokumendi sisu oleks võimalikult täpne. Palun arvestage sellega, et tehnilised spetsifikatsioonid võivad riigiti erineda. Recticel Insulation ei võta mingit vastutust väljaande sisu eest ning jätab endale õiguse teha toodete andmetes muudatusi ette teatamata. See dokument ei tekitä, määrä, muuda ega asenda ükskõik millist uut või olemasolevat lepingulist kohustust, mis on võetud Recticel Insulationi ja kasutaja vahelise kirjaliku kokkuleppe alusel.

Eurothane[®] Silver A

Isolatsiooniparameetrid

Kaldenurk	Referentsid	Paksus (mm)	λ_D väärtus (W/m•K)
1/60	60A	20 - 40	0.022
1/60	60B	40 - 60	0.022
1/60	60C	60 - 80	0.022
1/60	60D	80 - 100	0.022
1/60	60E	100 - 120	0.022
1/80	80A	30 - 45	0.022
1/80	80B	45 - 60	0.022
1/80	80C	60 - 75	0.022
1/80	80D	75 - 90	0.022
1/80	80E	90 - 105	0.022
1/80	80F	105 - 120	0.022
1/120	120A	30 - 40	0.022
1/120	120B	40 - 50	0.022
1/120	120C	50 - 60	0.022
1/120	120D	60 - 70	0.022
1/120	120E	70 - 80	0.022
1/120	120F	80 - 90	0.022
1/120	120G	90 - 100	0.022
1/120	120H	100 - 110	0.022
1/120	120I	110 - 120	0.022

Standardid ja sertifikaadid

Standardid

Tootestandard	EN 13165:2012 + A2:2016
Tootmine	ISO 9001:2015
Keskkonnajuhtimine	ISO 14001:2015

Sertifikaadid

CTG	077	(30-120mm)
-----	-----	------------

Oleme kandnud hoolt selle eest, et dokumendi sisu oleks võimalikult täpne. Palun arvestage sellega, et tehnilised spetsifikatsioonid võivad riigiti erineda. Recticel Insulation ei võta mingit vastutust väljaande sisu eest ning jätab endale õiguse teha toodete andmetes muudatusi ette teatamata. See dokument ei tekitä, määrä, muuda ega asenda ükskõik millist uut või olemasolevat lepingulist kohustust, mis on võetud Racticel Insulationi ja kasutaja vahelise kirjaliku kokkuleppe alusel.

Recticel Insulation Oy

Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Finland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Eurothane[®] Silver A

Muu/mitmesugust

Tootmisettevõte

Wevelgem

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgium

Ladustamine/hooldus

Ladustada kuivas ja otsese päikesevalguse eest kaitstuna.

Oleme kandnud hoolt selle eest, et dokumendi sisu oleks võimalikult täpne. Palun arvestage sellega, et tehnilised spetsifikatsioonid võivad riigiti erineda. Recticel Insulation ei võta mingit vastutust väljaande sisu eest ning jätab endale õiguse teha toodete andmetes muudatusi ette teatamata. See dokument ei tekita, määra, muuda ega asenda ükskõik millist uut või olemasolevat lepingulist kohustust, mis on võetud Recticel Insulationi ja kasutaja vahelise kirjaliku kokkuleppe alusel.

Recticel Insulation Oy

Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Finland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation