



Fitforall (F)

Fitforall est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyuréthane nouvelle génération (polyisocyanurate – PIR). Le panneau est recouvert de chaque côté d'un parement multicouche (une face gris clair, une face réfléchissante).

Application(s)

Combles sous-toiture, cave, sous-sol, murs extérieurs, murs intérieurs, planchers bas et intermédiaires, sols.

Panneau

	Valeur	Unité	Tolérance	Norme
Dimensions				
Longueur	1200	mm		
Largeur	600	mm		
Gamme d'épaisseurs	30 - 120	mm	T2	EN 823
Densité	+/- 30	kg/m ³	± 2 kg/m ³	

Parement	Parement multi-couche étanche à la vapeur d'eau (une face gris clair, une face aluminium).			
Finition des bords	Rainuré bouveté (4 côtés)			

Caractéristiques principales

Description	Norme	Code EN	Valeur	Unité
Coefficient de conductivité thermique certifié				
Toutes épaisseurs	EN 13165	λ_D	0,022	W/m.K
Comportement au feu				
Réaction au feu (produit seul)	EN 13501-1	Euroclass	F	

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Valeurs thermique

Epaisseur (mm)	Valeur λ_D (W/mK)	Valeur RD (m ² K/W)
30	0.022	1.35
40	0.022	1.80
60	0.022	2.70
82	0.022	3.70
100	0.022	4.50

Normes et certificats**Normes**

Norme de produit EN 13165:2012 + A2:2016

Production ISO 9001:2015

Certificats

Acermi 16/003/1105

classe compressibilité SC1 a2 Ch

classe ISOLE I5S1O2L2E4

PEFC 100% PEFC - numéro du certificat: CU-PEFC 867959

COV A+

Autre / Divers**Usine**

Bourges ZAC du Parc de la voie Romaine, 1 Rue Ferdinand de Lesseps, 18000 Bourges.

Stockage/manutention Stocker au sec et protégé de la lumière directe du soleil.

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

www.recticelinsulation.comFEEL
GOOD
INSIDE **RECTICEL**
insulation