

„Eurothane® Silver A“ yra nuožulni šilumos izoliacijos plokštė šiltinamų nestabių stogų nuolydžiui formuoti. Šilumos izoliacijos plokštę galima naudoti su mechaniškai tvirtinamomis hidroizoliacinėmis dangomis.

Sprendimai

Nuožulni šilumos izoliacijos plokštė šiltinamų nestabių stogų nuolydžiui formuoti. Šilumos izoliacijos plokštę galima naudoti su mechaniškai tvirtinamomis hidroizoliacinėmis dangomis.

Gaminys

Aprašymas		Reikšmė	Vienetas	Leistinasis nuokrypis	Standartas
Matmenys					
Ilgis		1200	mm		
Plotis		1200	mm		
Storis (standartinis sandėlio asortimentas)	1/60	20/40 – 100/120	mm	T2	EN 823
	1/80	30/45 – 105/120	mm		
	1/120	30/40 – 110/120	mm		
Tankis (šerdies savitasis storis)		± 30	kg/m ³		
Išorinė forma					
Danga		Dujoms atspari daugiasluoksnė plėvelė			
Kraštų tipas (liežuvelis-griovelis)		Lygios kraštinės			

Svarbiausios savybės

Aprašymas	Standartas	EN kodas	Reikšmė	Vienetas
Šilumos laidumas (deklaruota vertė)				
Visų storių plokštės	EN 13165	λ _D	0.022	W/m.K
Priešgaisrinės savybės				
Reakcija į ugnį (pats gaminys)	EN 13501-1	Euroklasė	F	
Drėgmės kontrolė				
Ilgalaikis vandens įgėris visiškai panardinus	EN ISO 10456	μ	50-100	

Visais būdais siekėme užtikrinti šio leidinio informacijos teisingumą. Prašom atkreipti dėmesį, kad techniniai reikalavimai ir reglamentai įvairiose šalyse gali skirtis. „Recticel Insulation“ neprisiima jokios atsakomybės už leidinio turinį ir pasilieka teisę be atskiro pranešimo daryti savo gaminių, jų duomenų ir asortimento pakeitimus. Šis leidinys nekoreguoja, nepapildo ir nepakeičia jokių naujų ar anksčiau tarp „Recticel Insulation“ ir naudotojo sudarytų raštiškų sutarčių.

Izoliavimo reikšmės			
Nuolydžio kampas	Nuoroda	Storis (mm)	λ_D reikšmė (W/mK)
1/60	60A	20 - 40	0.022
1/60	60B	40 - 60	0.022
1/60	60C	60 - 80	0.022
1/60	60D	80 - 100	0.022
1/60	60E	100 - 120	0.022
1/80	80A	30 - 45	0.022
1/80	80B	45 - 60	0.022
1/80	80C	60 - 75	0.022
1/80	80D	75 - 90	0.022
1/80	80E	90 - 105	0.022
1/80	80F	105 - 120	0.022
1/120	120A	30 - 40	0.022
1/120	120B	40 - 50	0.022
1/120	120C	50 - 60	0.022
1/120	120D	60 - 70	0.022
1/120	120E	70 - 80	0.022
1/120	120F	80 - 90	0.022
1/120	120G	90 - 100	0.022
1/120	120H	100 - 110	0.022
1/120	120I	110 - 120	0.022

Standartai ir sertifikatai

Standartai

Gaminio standartas	EN 13165:2012 + A2:2016
Gamyba	ISO 9001:2015
Aplinkos vadyba	ISO 14001:2015

Sertifikatai

CTG	077	(30-100mm)
-----	-----	------------

Visais būdais siekėme užtikrinti šio leidinio informacijos teisingumą. Prašom atkreipti dėmesį, kad techniniai reikalavimai ir reglamentai įvairiose šalyse gali skirtis. „Recticel Insulation“ neprisiima jokios atsakomybės už leidinio turinį ir pasilieka teisę be atskiro pranešimo daryti savo gaminių, jų duomenų ir asortimento pakeitimus. Šis leidinys nekoreguoja, nepapildo ir nepakeičia jokių naujų ar anksčiau tarp „Recticel Insulation“ ir naudotojo sudarytų raštiškų sutarčių.

Kita

Gamybos įmonė

Wevelgem

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgija

Sandėliavimas / priežiūra

Laikyti sausiai ir saugant nuo tiesioginių saulės spindulių.

Visais būdais siekėme užtikrinti šio leidinio informacijos teisingumą. Prašom atkreipti dėmesį, kad techniniai reikalavimai ir reglamentai įvairiose šalyse gali skirtis. „Recticel Insulation“ neprisima jokios atsakomybės už leidinio turinį ir pasilieka teisę be atskiro pranešimo daryti savo gaminių, jų duomenų ir asortimento pakeitimus. Šis leidinys nekoreguoja, nepapildo ir nepakeičia jokių naujų ar anksčiau tarp „Recticel Insulation“ ir naudotojo sudarytų raštiškų sutarčių.

Recticel Insulation Oy
Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Finland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation