

IP PIR 022

IP PIR 022 yra šilumos izoliacijos plokštė. Jos šerdyje sudaro standi poliizocianatinio putplasčio (PIR) izoliacija. Abi plokštės pusės padengtos dujoms nelaidžia daugiasluoksne plėvele.

Sprendimai

Šilumos izoliacijos plokštė sluoksniuotiems betono elementams.

Gaminys

Aprašymas	Reikšmė	Vienetas	Leistinis nuokrypis	Standartas
Matmenys				
Ilgis	2400, 2500	mm		
Plotis	600, 1200	mm		
Storis	20-180	mm	T2	EN 823
Išorinė forma				
Danga	Dujoms atspari daugiasluoksni plėvelė abiejose pusėse			
Kraštų tipas (griovelis ir liežuvėlis)	Lygūs kraštai			

Svarbiausios savybės

Aprašymas	Standartas	EN kodas	Reikšmė	Vienetas
Šilumos laidumas (deklaruota vertė)				
Visų storių plokštės	EN 13165	λ_D	0.022	W/m.K
Mechaninės savybės				
Gniuždymo stipris suspaudžiant 10 % („Wevelgem“ gamyba)	EN826	CS(10/Y)120	≥ 120	kPa
Priešgaisrinės savybės				
Reakcija į ugnį (pats gaminys)	EN 13501-1	Euroklasė	F	

Visais būdais siekiame užtikrinti šio leidinio informacijos teisingumą. Prašom atkreipti dėmesį, kad techniniai reikalavimai ir reglamentai įvairiose šalyse gali skirtis. „Recticel Insulation“ neprisiima jokios atsakomybės už leidinio turinį ir pasilieka teisę be atskiro pranešimo daryti savo gaminių, jų duomenų ir asortimento pakeitimus. Šis leidinys nekoreguoja, nepapildo ir nepakeičia jokių naujų ar anksčiau tarp „Recticel Insulation“ ir naudotojo sudarytų raštiškų sutarčių.

IP PIR 022

Izoliavimo reikšmės

Storis (mm)	λ_D reikšmė (W/m.K)	RD reikšmė (m ² .K/W)
20	0.022	0.90
30	0.022	1.35
40	0.022	1.80
50	0.022	2.25
60	0.022	2.70
70	0.022	3.15
80	0.022	3.60
82	0.022	3.70
90	0.022	4.05
100	0.022	4.50
110	0.022	5.00
120	0.022	5.45
130	0.022	5.90
140	0.022	6.35
150	0.022	6.80
160	0.022	7.25
165	0.022	7.50
170	0.022	7.70
180	0.022	8.15

Standartai ir sertifikatai

Standartai

Gaminio standartas	EN 13165:2012 + A2:2016	
Gamyba	ISO 9001:2015	
Aplinkos vadyba	ISO 14001:2015	(„Wevelgem“ ir „Stoke“ gamyba)

Sertifikatai

ACERMI	16/003/1131	(20-160 mm) („Bourges“ gamyba)
VOC	A+	(20-160 mm) („Bourges“ gamyba)

Visais būdais siekėme užtikrinti šio leidinio informacijos teisingumą. Prašom atkreipti dėmesį, kad techniniai reikalavimai ir reglamentai įvairiose šalyse gali skirtis. „Recticel Insulation“ neprisiima jokios atsakomybės už leidinio turinį ir pasilieka teisę be atskiro pranešimo daryti savo gaminių, jų duomenų ir asortimento pakeitimus. Šis leidinys nekoreguoja, nepapildo ir nepakeičia jokių naujų ar anksčiau tarp „Recticel Insulation“ ir naudotojo sudarytų raštiškų sutarčių.

Recticel Insulation Oy

Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Finland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

IP PIR 022

Kita

Gamybos įmonė

Wevelgem

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgija

Bourges

1 rue Ferdinand Lesseps, 18000 Bourges, France

Stoke

Enterprise way, Meir park Stoke On Trent, ST3 7UN UK

Sandėliavimas / priežiūra

Laikyti sausai ir saugant nuo tiesioginių saulės spindulių.

Visais būdais siekėme užtikrinti šio leidinio informacijos teisingumą. Prašom atkreipti dėmesį, kad techniniai reikalavimai ir reglamentai įvairiose šalyse gali skirtis. „Recticel Insulation“ neprisiima jokios atsakomybės už leidinio turinį ir pasilieka teisę be atskiro pranešimo daryti savo gaminių, jų duomenų ir asortimento pakeitimus. Šis leidinys nekoreguoja, nepapildo ir nepakeičia jokių naujų ar anksčiau tarp „Recticel Insulation“ ir naudotojo sudarytų raštiškų sutarčių.

Recticel Insulation Oy

Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Finland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation