

Eurothane EWall

Eurothane EWall ir siltumizolācijas plāksne. Tās centrālo daļu veido stingra poliizocianurāta PIR izolācija. Plāksnes abās pusēs ir gāzneaurlaidīgs vairākslāņu pārklājums.

Lietojums(-i)

Siltumizolācijas plāksne dažādiem pielietojumiem, piemēram, sienām, apakšējām virsmām (grīdām) un augšējām virsmām.

Produkts

Izskats	Vērtība	Vienība	Pielaide	Standarts
Izmēri				
Garums	2400	mm		
Platums	1200	mm		
Biezums	30-200	mm	T2	EN 823
Blīvums (vidusdaļa specifiskā masa)	±30	kg/m ³		
Ārējais				
Pārklājums	Gāzneaurlaidīgs vairākslāņu pārklājums abās plāksnes pusēs			
Malu apstrāde (spundes)	Pilna spunde			

Pamatīpašības

Izskats	Standarts	EN kods	Vērtība	Vienība
Siltuma vadītspēja (deklarētā vērtība)				
Visi biežumi	EN 13165	λ_D	0.022	W/m.K
Mehāniskās īpašības				
Saspiešanas spēks, saspiežot par 10	EN 826	CS(10/Y)150	≥ 150	kPa
Stiprības robeža perpendikulāri pret virsmu	EN 1607	TR80	≥80	kPa
Ugunsdrošības īpašības				
Degamība (pašam produktam)	EN 13501-1	Euroclass	E	
Ar mitrumu saistītas tehniskās īpašības				
Ūdens tvaiku necaurlaidības koeficients (tabulas vērtība)	EN ISO 10456	μ	50-100	

Ir pieliktas visas pūles, lai šī dokumenta saturs būtu pēc iespējas precīzāks. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tehniskās specifikācijas var atšķirties dažādās valstīs. Recticel Insulation neuzņemas nekādu atbildību par pārrakstīšanās kļūdām un patur tiesības labot informāciju, par to iepriekš neziņojot. Šis dokuments nerada, neprecizē, nemodificē vai neaizstāj nekādas jaunas vai iepriekšējās līguma saistības, par kurām Recticel Insulation un lietotājs ir rakstiski vienojušies.

Recticel Insulation Oy
Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Finland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Eurothane EWall

Ūdens absorbcija ilgtermiņā, pilnībā iegremdējot

EN 12087

WL(T)2

2

vol-%

Izolācijas vērtības

Biezums (mm)	λ_D vērtība (W/m.K)	RD vērtība (m2.K/W)
30	0.022	1.35
40	0.022	1.80
50	0.022	2.25
60	0.022	2.70
70	0.022	3.15
81	0.022	3.65
90	0.022	4.05
100	0.022	4.50
110	0.022	5.00
120	0.022	5.45
130	0.022	5.90
140	0.022	6.35
150	0.022	6.80
160	0.022	7.25
170	0.022	7.70
180	0.022	8.15
190	0.022	8.60
200	0.022	9.05

Standarti un sertifikāti

Standarti

Produktu standarts	EN 13165:2012 + A2:2016
Ražošana	ISO 9001:2015
Vides pārvaldība	ISO 14001:2015

Cits / dažādi

Ražošanas rūpnīca

Ir pieliktas visas pūles, lai šī dokumenta saturs būtu pēc iespējas precīzāks. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tehniskās specifikācijas var atšķirties dažādās valstīs. Recticel Insulation neuzņemas nekādu atbildību par pārrakstīšanās kļūdām un patur tiesības labot informāciju, par to iepriekš neziņojot. Šis dokuments nerada, neprecizē, nemodificē vai neaizstāj nekādas jaunas vai iepriekšējās līguma saistības, par kurām Recticel Insulation un lietotājs ir rakstiski vienojušies.

Recticel Insulation Oy

Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Finland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Eurothane EWall

Wevelgem

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belġija

Glabāšana/kopšana

Glabāġiet sausā un no tiešiem saules stariem aizsargātā vietā

Ir pieliktas visas pūles, lai šī dokumenta saturs būtu pēc iespējas precīzāks. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tehniskās specifikācijas var atšķirties dažādās valstīs. Recticel Insulation neuzņemas nekādu atbildību par pārrakstīšanās kļūdām un patur tiesības labot informāciju, par to iepriekš neziņojot. Šis dokuments nerada, neprecizē, nemodificē vai neaizstāj nekādas jaunas vai iepriekšējas līguma saistības, par kurām Recticel Insulation un lietotājs ir rakstiski vienojušies.

Recticel Insulation Oy
Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Finland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation