

Eurothane G

Eurothane G ir kompozītmateriāla siltumizolācijas plāksne. Tās centrālo daļu veido stingra poliizocianurāta PIR izolācija. Plāksnes abās pusēs ir gāznecaurlaidīgs vairākslāņu pārklājums. Papildus plāksnes vienā pusē pielīmēts ģipškartons.

Lietojums(-i)

Kompozītmateriāla siltumizolācijas plāksne iekšējām sienām un augšējām virsmām

Produkts		Vienība	Pielaide	Standarts
Izskats	Vērtība			
Izmēri				
Garums	2600	mm		
Platums	1200	mm		
Biezums	20-120	mm	T2	EN 823
Blīvums (vidusdaļa specifiskā masa)	± 30	kg/m ³		
Ārējais				
Pārklājums	Gāznecaurlaidīgs vairākslāņu pārklājums siltumizolācijas plāksnes abās un papildus otrā pusē ģipškartons (12,5 mm)			
Malas (spunde)	Taisnas malas			
Ģipškartons konusveidā malas apstrāde	Garās malas apstrādātas apstrāde			

Pamatīpašības

Izskats	Standarts	EN kods	Vērtība	Vienība
Siltuma vadītspēja (deklarētā vērtība)				
Visi biezumi	EN 13165	λ_D	0.022	W/m.K

Ir pieliktas visas pūles, lai šī dokumenta saturs būtu pēc iespējas precīzāks. Lüdzu, ņemiet vērā, ka tehniskās specifikācijas var atšķirties dažādās valstīs. Recticel Insulation neuzņemas nekādu atbildību par pārrakstīšanās klūdām un patur tiesības labot informāciju, par to iepriekš neziņojot. Šis dokuments nerada, neprecizē, nemodificē vai neaizstāj nekādas jaunas vai iepriekšējas līguma saistības, par kurām Recticel Insulation un lietotājs ir rakstiski vienojušies.

Recticel Insulation Oy

Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Finland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Eurothane G

Izskats	Standarts	EN kods	Vērtība	Vienība
Mehāniskās īpašības				
Saspiešanas spēks, saspiežot par 10 %	EN 826	CS(10/Y)120	≥120	kPa
Izmēru stabilitāte norādītajos temperatūras un mitruma apstākļos				
48 h 70°C, 90% RH	EN 1604	DS(70,90)2		
Stiprības robeža perpendikulāri pret virsmu	EN 1607	TR80	≥80	kPa
Ugunsdrošības īpašības				
Degamība (pašam produktam)	EN 13501-1	Euroclass	NPD	
Degamība (gala lietošanas vietā)	EN 13501-1	Euroclass	B-s1, d0	Biezums 20-100mm
Ar mitrumu saistītās tehniskās īpašības				
Ūdens tvaiku necaurlaidības koeficients (tabulas vērtība)	EN ISO 10456	μ	50-100	
Ūdens absorbācija ilgtermiņā, pilnībā iegremdējot	EN 12087	WL(T)2	<2	vol-%

Izolācijas vērtības		
Biezums (mm)	λ_D vērtība (W/m.K)	RD vērtība (m ² .K/W)
20+12.5*	0.022	0.90
30+12.5*	0.022	1.35
40+12.5*	0.022	1.80
50+12.5*	0.022	2.25
60+12.5*	0.022	2.70
80+12.5*	0.022	3.60
100+12.5*	0.022	4.50
(120+12.5*)	0.022	5.45

*12,5 = ģipškartona biezums, kas netiek ņemts vērā siltumpretestības vērtībā

Ir pieliktas visas pūles, lai šī dokumenta saturs būtu pēc iespējas precīzāks. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tehniskās specifikācijas var atšķirties dažādās valstīs. Recticel Insulation neuzņemas nekādu atbildību par pārrakstīšanās klūdām un patur tiesības labot informāciju, par to iepriekš neziņojot. Šis dokuments nerada, neprecizē, nemodificē vai neaizstāj nekādas jaunas vai iepriekšējas līguma saistības, par kurām Recticel Insulation un lietotājs ir rakstiski vienojušies.

Eurothane G

Standarti un sertifikāti

Standarti

Produktu standarts	EN 13165:2012 + A2:2016
Ražošana	ISO 9001:2015
Vides pārvaldība	ISO 14001:2015

Sertifikāti

Keymark	001-BK-514-0004-0006-W012	(20-160mm)
ATG/H	750	(20-160mm)

Cits / dažādi

Ražošanas rūpniecība

Wevelgem Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgija

Glabāšana/kopšana Glabājiet sausā un no tiešiem saules stariem aizsargātā vietā

Iz pieliktas visas pūles, lai šī dokumenta saturs būtu pēc iespējas precīzāks. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tehniskās specifikācijas var atšķirties dažādās valstīs. Recticel Insulation neuzņemas nekādu atbildību par pārrakstišanās klūdām un patur tiesības labot informāciju, par to iepriekš neziņojot. Šis dokuments nerada, neprecizē, nemodificē vai neaizstāj nekādas jaunas vai iepriekšējas līguma saistības, par kurām Recticel Insulation un lietotājs ir rakstiski vienojušies.

Recticel Insulation Oy

Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Finland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

 **RECTICEL**
insulation