

Eurowall

Eurowall ir siltumizolācijas plāksne. Tās centrālo daļu veido poliuretāna putas. Plāksnes abās pusēs ir gāznecaurlaidīgs vairākslāņu pārklājums. Plāksnes otrā pusē ir režģveida raksts.

Lietojums(-i)

Siltumizolācijas plāksne sienu struktūrām * Plāksni var izmantot arī sauna sienu struktūrās.

Produkts				
Izskats	Vērtība	Vienība	Pielaide	Standarts
Izmēri				
Garums	1200	mm		
Platums	600	mm		
Biezums	30-160	mm	T2	EN 823
Blīvums (vidusdaļa specifiskā masa)	± 30	kg/m ³		
Ārējais				
Pārklājums	Gāznecaurlaidīgs vairākslāņu pārklājums, kura viena puse ir atstarojoša, bet otra — noturīga pret sārmu ietekmi (matēti pelēka).			
Malu apstrāde (spundes)	Pilnas spundes			

Pamatīpašības				
Izskats	Standarts	EN kods	Vērtība	Vienība
Siltuma vadītspēja (deklarētā vērtība)				
Visi biezumi	EN 13165	λ_D	0.022	W/m.K
Mehāniskās īpašības				
Saspiešanas spēks, saspiežot par 10 %	EN 826	CS(10/Y)120	≥120	kPa

Ir pieliktas visas pūles, lai šī dokumenta saturs būtu pēc iespējas precīzāks. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tehniskās specifikācijas var atšķirties dažādās valstīs. Recticel Insulation neuzņemas nekādu atbildību par pārrakstīšanās klūdām un patur tiesības labot informāciju, par to iepriekš neziņojot. Šis dokuments nerada, neprecizē, nemodificē vai neaizstāj nekādas jaunas vai iepriekšējas līguma saistības, par kurām Recticel Insulation un lietotājs ir rakstiski vienojušies.

Recticel Insulation Oy

Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Finland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation



Izskats	Standarts	EN kods	Vērtība	Vienība
Izmēru stabilitāte norādītajos temperatūras un mitruma apstākļos				
48 h 70°C, 90% RH	EN 1604	DS(70,90)2		
Stiprības robeža perpendikulāri pret virsmu	EN1607	TR80	≥80	kPa
Ugunsdrošības īpašības				
Degamība (pašam produktam)	EN 13501-1	Euroclass	F	
Emisijas spēja*		ε	0.1	
Ar mitrumu saistītas tehniskās īpašības				
Ūdens tvaiku necaurlaidības koeficients (tabulas vērtība)	EN ISO 10456	μ	50-100	
Ūdens absorbceja ilgtermiņā, pilnībā iegremdējot	EN 12087	WL(T)2	<2	vol-%

Izolācijas vērtības		
Biezums (mm)	λ _D vērtība (W/m.K)	RD vērtība (m ² .K/W)
30	0.022	1.35
40	0.022	1.80
50	0.022	2.25
60	0.022	2.70
70	0.022	3.15
82	0.022	3.70
95	0.022	4.30
100	0.022	4.50
110	0.022	5.00
120	0.022	5.45
130	0.022	5.90
140	0.022	6.35

Ir pieliktas visas pūles, lai šī dokumenta saturs būtu pēc iespējas precīzāks. Lüdzu, ņemiet vērā, ka tehniskās specifikācijas var atšķirties dažādās valstīs. Recticel Insulation neuzņemas nekādu atbildību par pārrakstīšanās klūdām un patur tiesības labot informāciju, par to iepriekš neziņojot. Šis dokuments nerada, neprecizē, nemodificē vai neaizstāj nekādas jaunas vai iepriekšējas līguma saistības, par kurām Recticel Insulation un lietotājs ir rakstiski vienojušies.



Biezums (mm)	λ_D vērtība (W/m.K)	RD vērtība (m ² .K/W)
150	0.022	6.80
160	0.022	7.25

Standarti un sertifikāti

Standarti

Produktu standarts EN 13165:2012 + A2:2016

Ražošana ISO 9001:2015

Vides pārvaldība ISO 14001:2015

Sertifikāti

Keymark 001-BK-514-0004-0017-W012 (30-160mm)

ATG/H 750 (30-160mm)

ATG 2481 (30-120mm)

CTG 138 (30-120mm)

Cits / dažādi

Ražošanas rūpnīca

Wevelgem Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Beļģija

Glabāšana/kopšana Glabājiet sausā un no tiešiem saules stariem aizsargātā vietā.

*Emisiju spēja jāņem vērā sienas konstrukcijas siltuma aprēķinos tikai tad, ja siltumizolācijas plāksne tiek uzstādīta nevēdināmai sienas konstrukcijai.

Iz pieliktas visas pūles, lai šī dokumenta saturs būtu pēc iespējas precīzāks. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tehniskās specifikācijas var atšķirties dažādās valstīs. Recticel Insulation neuzņemas nekādu atbildību par pārrakstīšanās klūdām un patur tiesības labot informāciju, par to iepriekš neziņojot. Šis dokuments nerada, neprecizē, nemodificē vai neaizstāj nekādas jaunas vai iepriekšējas līguma saistības, par kurām Recticel Insulation un lietotājs ir rakstiski vienojušies.

Recticel Insulation Oy

Gneissitie 2, 04600 Mäntsälä, Finland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation