IP PIR 022

IP PIR 022 jest twardą poliizocjanurową płytą termoizolacyjną (PIR), obustronnie pokryta wielowarstwową okładziną paroizolacyjną dostosowaną do użytkowania w otoczeniu substancji chemicznych występujących w betonie.

Zastosowanie

Montowana mechanicznie termoizolacja do płyt warstwowych.

Produkt

Opis	Wartość	Jednostka	Tolerancje	Standard
Wymiary				
Długość	2400 lub 2500	mm		
Szerokość	1200	mm		
Grubość (standard w magazynie)	30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110	mm	T2	EN 823
Grubość (na życzenie)	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170	mm	T2	EN 823
Właściwości				
Okładzina	Kompleks wielowarstwowy Gasdiffusiontight			
Wykończenie krawędzi	Proste krawędzie			

Charakterystyka płyty

Opis	Standard	EN Kod	Wartość	Jednostka
Współczynnik przewodzenia ciepła				
Wartość	EN 13165	λ_D	0.022	W/mK
Klasa ogniowa				
Reakcja na ogień (produkt samodzielny)	EN 13501-1	Euroklasa	F	

Współczynniki przewodzenia ciepła

Grubość(mm)	λ_D-wartość (W/mK)	R_D-wartość (m²K/W)
30	0.022	1.35

Specyfikacja techniczna poszczególnych produktów może być różna w poszczególnych krajach. Proszę sprawdzić specyfikację na lokalnej stronie internetowej Recticel Insulation najnowsze informacje techniczne, dostępne grubości i rozmiary.

Recticel Insulation
Niepruszewo, ul. Cisowa 4 64-320 Buk - tel./fax: 61 815-10-08 - sekretariat.pl@recticel.c

www.recticelinsulation.pl

FEEL GOOD INSIDE

RECTICEL insulation

3M3TBN35YAHE 180613

IP PIR 022

40	0.022	1.80

Specyfikacja techniczna poszczególnych produktów może być różna w poszczególnych krajach. Proszę sprawdzić specyfikację na lokalnej stronie internetowej Recticel Insulation najnowsze informacje techniczne, dostępne grubości i rozmiary.

Recticel Insulation
Niepruszewo, ul. Cisowa 4 64-320 Buk - tel./fax: 61 815-10-08 - sekretariat.pl@recticel.c

www.recticelinsulation.pl

FEEL GOOD INSIDE

RECTICEL insulation

3M3TBN35YAHE 180613

IP PIR 022

Grubość (mm)	λ_D-wartość (W/mK)	R_D-wartość (m²K/W)
50	0.022	2.25
60	0.022	2.70
70	0.022	3.15
80	0.022	3.60
90	0.022	4.05
100	0.022	4.50
110	0.022	5.00
120	0.022	5.45
130	0.022	5.90
140	0.022	6.35
150	0.022	6.80
160	0.022	7.25
170	0.022	7.70

Normy i certyfikaty

Standard produktu	EN 13165:2012 + A2:2016
System jakości	ISO 9001:2008
Norma środowiskowa	ISO 14001:2004

Certyfikaty

ACERMI	16/003/1131 (Produkcja Bourges)
VOC: A+	VOC: A+

Pozostałe informacje

Zakład produkcyjny

Wevelgem	Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgium
Bourges	1 rue Ferdinand Lesseps, 18000 Bourges, France

Specyfikacja techniczna poszczególnych produktów może być różna w poszczególnych krajach. Proszę sprawdzić specyfikację na lokalnej stronie internetowej Recticel Insulation najnowsze informacje techniczne, dostępne grubości i rozmiary.

Recticel Insulation
Niepruszewo, ul. Cisowa 4 64-320 Buk - tel./fax: 61 815-10-08 - sekretariat.pl@recticel.c

www.recticelinsulation.pl

FEEL GOOD INSIDE

RECTICEL insulation

3M3TBN35YAHE 180613