



Eurotoit[®] est un panneau d'isolation thermique en mousse rigide de polyisocyanurate (PIR). Le panneau est recouvert d'un parement multicouche étanche à l'air sur chacune des faces.

Application(s)

Isolation thermique pour toitures, fixée sur la structure du toit.

Panneau

Description	Valeur	Unité	Tolérances	Norme
Dimensions				
Longueur	2400 (2380 utile)	mm		
Largeur	1200 (1180 utile)	mm		
Épaisseur	60 - 160	mm	T2	EN 823
Masse volumique de la mousse	± 32	kg/m ³		
Apparence				
Parement	Parement multicouche étanche à l'air sur les deux faces			
Finition des bords	Rainurée bouvetée sur les quatre côtés			

Caractéristiques principales

Description	Norme	Code EN	Valeur	Unité
Conductivité thermique (valeur déclarée)				
Toutes épaisseurs	EN 13165	λ_D	0.022	W/m.K
Comportement au feu				
Réaction au feu (produit seul)	EN 13501-1	Euroclasse	F	

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Valeurs thermique

Epaisseur (mm)	Valeur λ_D (W/mK)	Valeur RD (m ² K/W)
60	0.022	2.70
70	0.022	3.15
80	0.022	3.60
88	0.022	4.00
100	0.022	4.50
103	0.022	4.65
110	0.022	5.00
120	0.022	5.45
123	0.022	5.55
132	0.022	6.00
140	0.022	6.35
150	0.022	6.80
160	0.022	7.25

Normes et certificats
Normes

Norme produit	EN 13165:2012 + A2:2016
Management de la qualité	ISO 9001:2015
Management de l'environnement	ISO 14001:2015

Certificats

ACERMI	04/003/345
COV	A+
PEFC	100% PEFC - numéro de certificat : CU-PEFC-COC-867959

Autre / Divers
Usine

Bourges ZAC du Parc de la voie romaine, 1 Rue Ferdinand de Lesseps, 18000 Bourges

Stockage/manutention

Stocker au sec et protéger de la lumière directe du soleil.

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation