Rectitape®



Rectitape[®] et Rectitape[®] 30 cm - spécialement développés pour l'imperméabilisation des joints plats et d'angle entre les panneaux isolants Recticel - sont des rubans polyéthylène gris, simple face, sans doublure et particulièrement adaptés aux applications internes et externes.

Application(s)

Adapté pour Eurowall $^{\mathbb{R}}$, Powerwall $^{\mathbb{R}}$, L-Ments $^{\mathbb{R}}$, Eurotoit $^{\mathbb{R}}$.

| Valeur | Unité | | | |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | | | |
| 25 | m | | | |
| 5 | cm | | | |
| 30 | cm | | | |
| 0.14 | mm | | | |
| | | | | |
| Dispersion acrylique | Dispersion acrylique | | | |
| Film polyethylène | Film polyethylène | | | |
| | 25 5 30 0.14 Dispersion acrylique | | | |

| Caractéristiques principales | | | | |
|---------------------------------------|------------|---------|------------|--------|
| Description | Norme | Code EN | Valeur | Unité |
| Résistance UV (Climat modéré) | | | 6 | mois |
| Résistance à l'arrachement sur métal | DIN EN1939 | | 20 | N/25mm |
| Plage de températures | | | -40 to +80 | °C |
| Température d'application recommandée | | | > 5 | °C |
| | | | | |

Autre / Divers

Application : Appliquer sur une surface propre, sèche et sans graisse avec une température d'application recommandée > 5 ° C. Une pression adéquate doit être appliquée pour garantir une adhérence totale.

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France





Rectitape®

Manutention / entretien

Stockage/ manutention Les rubans adhésifs doivent être conservés à température ambiante à une humidité normale (50-70%). La durée de conservation est de 1 an.

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France



