topcover

Topcover is een thermische isolatieplaat met hoge densiteit waarbij de kern bestaat uit polyisocyanuraatschuim (PIR). De plaat is aan beide zijden bekleed met een mineraal gecoat glasvlies.

Toepassing(en)

Thermische isolatie voor platte daken

Plaat

Omschrijving	Waarde	Eenheid	Toleranties	Norm	
Afmetingen					
Lengte	2440	mm			
Breedte	1205	mm			
Dikterange	10		mm	T2	EN 823
Densiteit (volumegewicht in de kern)	± 75	kg/m³			
Visuele eigenschappen					
Bekleding	Mineral coated glass fleece on both sides.				
Randafwerking	Straight edges				

Hoofdeigenschappen

Eigenschap	Norm	EN code	Waarde	Eenheid
Warmtegeleidingscoëfficiënt (gedeclareerde waarde)				
Alle diktes	EN 13165	λá´…	0,034	W/m.K
Mechanisch gedrag				
Druksterkte bij 10% vervorming	EN 826	CS(10/Y)500	≥ 500	kPa
Treksterkte loodrecht op oppervlaktes	EN 1607	TR80	≥80	kPa
Brandgedrag				
Reactie bij brand (product)	EN 13501-1	Euroclass	E	

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker.

Recticel Insulation
Wanraaij 4, 6673 DN Andelst, Nederland
Tel +31 (0)488 470 170
www.recticelinsulation.nl
2026.02.25

WE BUILD TRUST
recticel

MUGWWZLOJS 260225

topcover

Hygrometrische eigenschappen			
Dampdiffusieweerstandsgetal	EN ISO 10456	μ	50-100

Isolatiewaarden

Dikte (mm)	λá´…-waarde (W/m.K)	Rá´…-waarde (m².K/W)
10	0,034	0,25

Normen en certificaten

Standaarden

Productnormering	EN 13165:2012 + A2:2016
Productie	ISO 9001:2015
Milieu management	ISO 14001:2015

Overig / Diversen

Productielocatie

Wevelgem	Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgium
Behandeling/onderhoud	Droge opslagplaats, en beschermd tegen direct zonlicht

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker.

Recticel Insulation
Wanraaij 4, 6673 DN Andelst, Nederland
Tel +31 (0)488 470 170
www.recticelinsulation.nl
2026.02.25

WE BUILD TRUST
recticel

MUGWWZLOJS 260225