



Le panneau Eurotan[®] est un panneau d'isolation thermique avec une âme en mousse polyisocyanurate rigide revêtue, sur deux faces, d'un parement étanche composite kraft et aluminium.

Application(s)

Isolation thermique sur bac acier, bois ou dérivés du bois sous étanchéité fixée mécaniquement

Panneau

Description	Valeur	Unité	Tolérances	Standard
Dimensions				
Longeurs	2400	mm		40 - 60 - 70
	1200	mm		80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150
Largeur	1200	mm		
Epaisseurs standards	40 - 150	mm	T2	EN 823
Densité de la mousse	± 32	kg/m ³		
Apparence				
Parement	étanche composite kraft et aluminium			
Finitions bords	Bords droits (40 mm à 70 mm)			
	Bords Feuillurés (80 mm à 160 mm)			

Caractéristiques principales

Description	Norme	Code EN	Valeur	Unité
Conductivité thermique (valeur déclarée)				
Toutes épaisseurs	EN 13165	λ_D	0.022	W/m.K
Comportement au feu				
Réaction au feu (produit seul)	EN 13501-1	Euroclass	F	

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Valeurs thermique

Dimensions	Epaisseur (mm)	valeur λ (W/mK)	R (m ² .K/W)
2 400 x 1 200	40	0.022	1.80
2 400 x 1 200	60	0.022	2.70
2 400 x 1 200	70	0.022	3.15
1 200 x 1 000	80	0.022	3.60
1 200 x 1 000	100	0.022	4.50
1 200 x 1 000	120	0.022	5.45
1 200 x 1 000	130	0.022	5.90
1 200 x 1 000	140	0.022	6.35
1 200 x 1 000	150	0.022	6.80
1 200 x 1 000	160	0.022	7.25

Normes et certificats
Normes

Norme produit EN 13165:2012 + A2:2016

Production ISO 9001:2015

Certificats

ACERMI 03/003/931

VOC A+

Autre / Divers
Usine

Bourges 1, Rue Fernand de Lesseps, Bourges 18000

Stockage/manutention

Stocker au sec et protégé de la lumière directe du soleil.

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation