

## Eurothane® Silver A (F)

Eurothane® Silver A (F) est un panneau d'isolation thermique à forme de pente intégrée pour toitures plates.

### Application(s)

Un panneau d'isolation thermique à forme de pente intégrée pour toitures plates.

### Panneau

Description	Pente	Valeur	Unité	Tolérances	Norme
<b>Dimensions</b>					
Longueur x Largeur	1/50	1 200 x 600	mm		
Longueur x Largeur	1/80	1 200 x 1 200	mm		
<b>Epaisseur</b>	1/50	De 30/55 à 105/130	mm	T2	EN 823
	1/80	De 30/45 à 105/120	mm		
Densité (masse volumique de la mousse)		± 30	kg/m <sup>3</sup>		
Apparence					
<b>Parement</b>		Parement composite kraft, aluminium et polyéthylène sur chaque face			
Finition des bords		Bords droits			

### Caractéristiques principales

Description	Norme	Code EN	Valeur	Unité
<b>Conductivité thermique (valeur déclarée)</b>				
Toutes épaisseurs	EN 13165	$\lambda_D$	0.023	W/m.K
<b>Comportement au feu</b>				
Réaction au feu (produit seul)	EN 13501-1	Euroclasse	F	
<b>Propriétés hygrométriques</b>				
Coefficient diffusion de vapeur d'eau (mousse)	EN ISO 10456	$\mu$	50-100	

### Valeurs thermique

Pente	Reference	Epaisseur (mm)	Valeur $\lambda_D$ (W/mK)
-------	-----------	----------------	---------------------------

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

#### Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

[www.recticelinsulation.com](http://www.recticelinsulation.com)

FEEL  
GOOD  
INSIDE

**RECTICEL**  
insulation

## Eurothane® Silver A (F)

1/50	50A	30 - 55	0.023
1/50	50B	55 - 80	0.023
1/50	50C	80 - 105	0.023
1/50	50D	105 - 130	0.023
1/80	80A	30 - 45	0.023
1/80	80B	45 - 60	0.023
1/80	80C	60 - 75	0.023
1/80	80D	75 - 90	0.023
1/80	80E	90 - 105	0.023
1/80	80F	105 - 120	0.023

### Normes et certificats

#### Normes

Norme de produit	EN 13165:2012 + A2:2016
Production	ISO 9001:2015
Gestion environnemental	ISO 14001:2015

#### Certificats

CTG	077	(30-120mm)
-----	-----	------------

### Autre / Divers

#### Usine

Wevelgem Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgium

#### Stockage/manutention

Stocker au sec et protégé de la lumière directe du soleil.

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

#### Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

[www.recticelinsulation.com](http://www.recticelinsulation.com)

FEEL  
GOOD  
INSIDE

**RECTICEL**  
insulation