



Eurosol® est un panneau d'isolation thermique en mousse polyuréthane rigide revêtu sur chaque face d'un parement composite polyéthylène, aluminium et kraft.

Applications

Isolation du sol

Panneau

Description	Valeur	Unité	Tolérances	Standard
Dimensions				
Longueur	1200	mm		
Largeur	1000	mm		
Épaisseur (standard)	20,30,40,44,50,53,58,66,70,77,82, 90,103,110;120	mm	T2	EN 823
Densité de la mousse	± 32	kg/m ³		
Apparence				
Parement	étanche multicouches			
Finitions	Rainuré bouveté (4 côtés)			

Caractéristiques essentielles

Description	Standard	EN code	Valeur	Unité
Coefficient de conductivité thermique certifié				
Toutes les épaisseurs	EN 13165	λ_D	0.022	W/mK
Propriété mécaniques				
Comportement au feu				
Réaction au feu (produit seul)	EN 13501-1	Euroclass	F	Produit seul
Propriétés Hygrométriques				
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (tabulated value)	EN ISO 10456	MU	50-100	μ

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

7 Rue du Fossé Blanc-Bât C2,92622 Gennevilliers cedex, France

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE



Valeurs d'isolation

Epaisseurs (mm)	valeur λ : (W/mK)	R (m ² .K/W)
20	0.022	0.75
30	0.022	1.35
40	0.022	1.80
44	0.022	2.00
50	0.022	2.25
53	0.022	2,40
58	0.022	2.60
66	0.022	3.00
70	0.022	3.15
77	0.022	3.50
82	0.022	3.70
90	0.022	4.05
103	0.022	4.65
110	0.022	5.00
120	0.022	5.45

Normes et certificats

Standards

Product standard	EN 13165:2012 + A2:2016
Production	ISO 9001:2008
Environmental management	ISO 14001:2004

Certificats

ACERMI	03/003/281
Classe de compressibilité	SC1a2Ch
Classe ISOLE	I5S1O2L2E1
COV	A+

Autre / Divers

Production

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

7 Rue du Fossé Blanc-Bât C2,92622 Gennevilliers cedex, France

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation



Bourges

1 Rue Ferdinand de Lesseps

1800 Bourges

Stockage / Maintenance

Stockage

ZAC du Parc de la voie romaine

1 Rue Ferdinand de Lesseps

Stocker dans un endroit sec et protégé du soleil

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

7 Rue du Fossé Blanc-Bât C2, 92622 Gennevilliers cedex, France

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

