

IP PIR 022

IP PIR 022 est un panneau d'isolation thermique avec un cœur en mousse de polyuréthane rigide (PIR), revêtue de chaque côté d'un composé d'un complexe multicouche de couleur gris mat et étanche au gaz.

Applications

Isolation thermique pour remplissage de panneau sandwich en béton (SIPS).

Panneau

Description	Valeur	Unité	Tolérances	Standard
Dimensions				
Longueur	2400 ou 2500	mm		
Largeur	1200	mm		
Épaisseurs (en stock)	30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 100 ; 110	mm	T2	EN 823
Épaisseurs (sur demande)	30 jusqu'à 170	mm	T2	EN 823
Apparence				
Parement	Complexe multi-couches étanche au gaz			
Finitions	Bords droits			

Caractéristiques essentielles

Description	Standard	EN code	Value	Unit
Coefficient de conductivité thermique (valeur déclaré)				
Toutes épaisseurs	EN 13165	λ_D	0.022	W/mK
Comportement au feu				
Réaction au feu (produit seul)	EN 13501-1	Euroclass	F	

Valeurs d'isolation

Épaisseurs (mm)	Valeur λ (W/mK)	Valeur R (m ² K/W)
30	0.022	1.35
40	0.022	1.80

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

7 Rue du Fossé Blanc-Bât C2,92622 Gennevilliers cedex, France

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

IP PIR 022

Épaisseurs (mm)	Valeur λ (W/mK)	Valeur R (m ² K/W)
50	0.022	2.25
60	0.022	2.70
70	0.022	3.15
80	0.022	3.60
90	0.022	4.05
100	0.022	4.50
110	0.022	5.00
120	0.022	5.45
130	0.022	5.90
140	0.022	6.35
150	0.022	6.80
160	0.022	7.25
170	0.022	7.70

Normes et certificats

Standards

Standard Produit	EN 13165:2012 + A2:2016
Production	ISO 9001:2008
Gestion environnemental	ISO 14001:2004

Certificats

ACERMI	16/003/1131 (Production Bourges)
VOC: A+	VOC: A+

Autre / Divers

Production

Wevelgem	Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgium
Bourges	1 rue Ferdinand Lesseps, 18000 Bourges, France

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

7 Rue du Fossé Blanc-Bât C2,92622 Gennevilliers cedex, France

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation