



# Eurotoit<sup>®</sup> Montagne

Eurotoit<sup>®</sup> Montagne est un panneau d'isolation thermique. Son noyau est constitué d'une mousse rigide de polyisocyanurate PIR. Le panneau est recouvert d'une feuille multicouche étanche à la diffusion de gaz sur ces 2 faces.

## Application(s)

Isolation thermique pour toitures pentées, fixée sur la structure même du toit.

## Panneau

Description	Valeur	Unité	Tolérances	Norme
<b>Dimensions</b>				
Longueur	1200 (1180 utile)	mm		
Largeur	1000 (980 utile)	mm		
Épaisseur	100 - 160	mm	T2	EN 823
Densité (masse volumique de la mousse)	± 32	kg/m <sup>3</sup>		
<b>Apparence</b>				
Parement	Parement multicouche étanche à la diffusion de gaz sur ces 2 faces avec traitement spécifique pour réduire le glissement et l'éblouissement de la réverbération de surface *			
Finition des bords	Rainuré bouveté sur les quatre côtés.			

(\*) par rapport à Eurotoit standard pour climat de plaine.

## Caractéristiques principales

Description	Norme	Code EN	Valeur	Unité
<b>Conductivité thermique (valeur déclarée)</b>				
Toutes épaisseurs	EN 13165	$\lambda_D$	0.022	W/m.K
<b>Comportement au feu</b>				
Réaction au feu (produit seul)	EN 13501-1	Euroclasse	F	

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

### Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

[www.recticelinsulation.com](http://www.recticelinsulation.com)

FEEL  
GOOD  
INSIDE

**RECTICEL**  
insulation

## Valeurs thermique

Epaisseur (mm)	Valeur $\lambda_D$ (W/mK)	Valeur RD (m <sup>2</sup> K/W)
103	0.022	4.65
123	0.022	5.55
132	0.022	6.00
160	0.022	7.25

## Normes et certificats

### Normes

Norme de produit	EN 13165:2012 + A2:2016
Production	ISO 9001:2015

### Certificats

ACERMI	04/003/345
VOC	A+

## Autre / Divers

### Usine

Bourges ZAC du Parc de la Voie Romaine, 1 Rue Ferdinand de Lesseps, 18000 Bourges

**Stockage/manutention** Stocker au sec et protégé de la lumière directe du soleil.

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

### Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

[www.recticelinsulation.com](http://www.recticelinsulation.com)

FEEL  
GOOD  
INSIDE

**RECTICEL**  
insulation