

Panele z zespolonej pianki poliuretanowej i włókien przeznaczone do poprawy izolacyjności akustycznej wewnętrznych ścian pomieszczenia.

Zastosowanie

Simfofit jest produktem stworzonym z myślą o poprawie izolacyjności akustycznej i cieplnej wewnątrz pomieszczeń; może być zastosowany na ścianach oddzielających lokale mieszkalne, jak i na ścianach zewnętrznych i oddzielających w domach*.

Produkt

Opis	Normy	Wartość	Jednostka
Wymiary			
Długość	EN 822	1200, 2500, 2600	mm
Szerokość	EN 822	600	mm
Zakres grubości	EN 823	40	mm
Gęstość (ciężar objętościowy rdzenia)	EN 1602	80	kg/m ³

Wygląd**

Wygląd powierzchni Powierzchnia płaska- pianka zespolona

Wykończenie boków Boki proste, krawędzie kwadratowe - pianka zespolona

* Simfofit musi być zawsze przykryty płytą gipsowo-kartonową min. 12,5 mm, aby spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

** Produkt wykonany z materiałów wtórnych. Skład i wygląd mogą się różnić, co nie ma jednak wpływu na właściwości produktu.

Połączenia płyt gipsowo-kartonowych powinny być odpowiednio przesunięte w stosunku do połączeń płyt Simfofit.

Postaraliśmy się, aby treść niniejszego dokumentu była w najwyższym stopniu precyzyjna. Proszę jednak zachować wzgląd na ewentualne różnice w specyfikacji technicznej, które mogą być efektem różnych wymogów w poszczególnych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności wynikające z błędów administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego informowania odbiorców treści. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie zobowiązań które powstały na piśmie pomiędzy Recticel Insulation i użytkownikiem.

Recticel Insulation

Recticel Insulation, Niepruszewo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk, Polska

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Zasadnicze charakterystyki

Opis	Normy	kod EN	Wartość	Jednostka
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość deklarowana)	EN 12667	λ_D	0,037	W/m.K
Opór cieplny	EN 12667	RD	1,05	m²K/W
Właściwości akustyczne				
Izolacja od dźwięków powietrznych (1)	Klasyfikacja zgodnie z EN ISO 717-1:2013 Badania według EN ISO 10140-2:2010 i EN ISO 10140-5:2010+A1:2014	ΔR_w	9	dB
Właściwości mechaniczne				
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do okładziny	EN 1607	TR40	≥ 40	kPa
Reakcja na ogień				
Reakcja na ogień (zastosowanie końcowe) (zawsze przykryć płytą gipsowo-kartonową 12.5 mm)	EN 13501-1	Euroklasa	B-s1, d0	
Reakcja na ogień (samodzielny produkt, Simfofit)			NPD	

Normy i certyfikaty

Normy

European assessment document (EAD) 040831-01-1201

Certyfikaty

ETA 20/0393

VOC (2) A+

Pozostałe informacje

Produkcja

Recticel SAS ZI-7 Boulevard de la Chanterie-49124 Saint Barthélemy d'Anjou-France

Składowanie/przechowywanie Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu.

(1) Raport z testu akustycznego numer AC7443-F dla Simfofit®.

(2) Raport z testu numer N° D-231216-10619 dla Simfofit®.

Uwaga: Nie stosować produktu na izolację podłóg, sufitów ani w mokrych pomieszczeniach, np. w łazienkach.

Postaraliśmy się, aby treść niniejszego dokumentu była w najwyższym stopniu precyzyjna. Proszę jednak zachować wzgląd na ewentualne różnice w specyfikacji technicznej, które mogą być efektem różnych wymogów w poszczególnych krajach. Recticel Insulation nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędów administracyjnych i zachowuje prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego informowania odbiorców treści. Niniejszy dokument nie kreuje, specyfikuje, zmienia i zamienia nowych lub zabezpieczonych w umowie zobowiązań, które powstały na piśmie pomiędzy Recticel Insulation i użytkownikiem.

Recticel Insulation

Recticel Insulation, Niepruszevo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk, Polska

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation