



Eurotoit es un panel aislante térmico: Su núcleo consiste en espuma rígida de poliisocianurato PIR. El panel está recubierto en ambos lados con un complejo multicapa kraft-aluminio estanco a la difusión de gas.

Aplicaciones

Aislamiento térmico para cubiertas inclinadas, fijado en la estructura de la cubierta.

Producto

Descripción	Valor	Unidades	Tolerancias	Norma
Dimensiones				
Longitud	2400 (2380 neto)/1000 (980 neto)	mm		
Ancho	1200 (1180 neto)	mm		
Rango de grosores	60 - 160	mm	T2	EN 823
Densidad (peso volumétrico núcleo)	± 32	kg/m³		
Apariencia				
Revestimiento	Multicapa estanco a la difusión de gas en ambos lados			
Acabado lateral	Machihembrado en los 4 lados			

Características esenciales

Descripción	Norma	Código EN	Valor	Unidad
Conductividad térmica (valor declarado)				
Todos los grosores	EN 13165	λ_D	0.022	W/m.K
Comportamiento frente al fuego				
Reacción al fuego (producto)	EN 13501-1	Euroclase	F	

Se ha prestado especial atención para garantizar que el contenido de este documento sea lo más preciso posible. Tenga en cuenta que las especificaciones técnicas pueden variar de un país a otro. Recticel Insulation no acepta ninguna responsabilidad por errores administrativos y se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso. Este documento no crea, especifica, modifica ni reemplaza ninguna obligación contractual previa o nueva acordada por escrito entre Recticel Insulation y el usuario.

Recticel Insulation

Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Valores de aislamiento

Grosor (mm)	Valor λ_D (W/mK)	Valor RD (m²K/W)
60	0.022	2.70
70	0.022	3.15
80	0.022	3.60
88	0.022	4.00
100	0.022	4.50
110	0.022	5.00
120	0.022	5.45
132	0.022	6.00
140	0.022	6.35
150	0.022	6.80
160	0.022	7.25

Estándares y certificados
Normas

Norma de producto	EN 13165:2012 + A2:2016
Producción	ISO 9001:2015

Certificados

ACERMI	04/003/345	(30-160mm)
VOC	A+	(30-160mm)

Otros / Varios
Planta de producción

Bourges	ZAC du Parc de la voie romaine, 1 Rue Ferdinand de Lesseps, 18000 Bourges, Francia
---------	--

**Almacenamiento/
mantenimiento**

Almacenar en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.

Se ha prestado especial atención para garantizar que el contenido de este documento sea lo más preciso posible. Tenga en cuenta que las especificaciones técnicas pueden variar de un país a otro. Recticel Insulation no acepta ninguna responsabilidad por errores administrativos y se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso. Este documento no crea, especifica, modifica ni reemplaza ninguna obligación contractual previa o nueva acordada por escrito entre Recticel Insulation y el usuario.

Recticel Insulation

Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation